

GEO 50

Tela de poliéster não tecido de 50 gramas

ASTERGUM GEO 50 é uma tela de poliéster não tecido de 50 gramas para a armadura de membranas impermeabilizantes.

USOS ADMITIDOS:

- ▶ Reforço de pontos singulares como ângulos, juntas de dilatação, fissuras ativas, juntas de isolamento...
- ▶ Reforço de todas as uniões e encontros entre materiais heterogêneos e coeficientes de distintas dilatações.
- ▶ Armadura de membranas impermeabilizantes.

MODO DE APLICAÇÃO:

- ▶ ASTERGUM GEO 50 utiliza-se impregnada entre capas de ASTERGUM PU COLA E VEDA.
- ▶ Condições atmosféricas de posta em obra segundo a membrana a ser utilizada.
- ▶ Recortar com tesouras a quantidade necessária para a zona a tratar e colocar a armadura sobre a primeira capa de membrana líquida fresca.
- ▶ Assegurar o bom solape entre distintas partes. Ajudar a impregnação e aderência da tela com o produto com a ajuda dum rolo / trincha.
- ▶ Aplicar uma segunda capa de membrana de impermeabilização depois da secagem da primeira e comprovada a sua total aderência da tela.

EMBALAGEM:

- ▶ Rolos de 1,05 m. x 100 m
- ▶ Rolos de 17 cm x 100 m

DADOS TÉCNICOS:

- ▶ Peso por área unitária: -5% (DIN EN 29073-1)
- ▶ Grosso: +-10% (EN ISO 9073-2)
- ▶ Max. resistência tensão: -10% (DIN EN 29073-3)

OUTROS DADOS TÉCNICOS:

CONCEITOS	RESULTADOS
Peso	50g/m ²
Espessura	0,43 mm
Max resistência tração longitudinal	60N/50 mm
Max resistência tração transversal	60N/50 mm
Elasticidade longitudinal	20%
Elasticidade transversal	20%
Encolhimento longitudinal	<3,3%
Encolhimento transversal	<3,3%

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.